

タケシール ウレタンマイスター

製品名	A 液 (硬化剤)	B 液 (主剤)
主成分	4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート	ポリオール
外観	淡黄色透明液状	淡黄色
比重	1.2 g/cm ³	1.05 g/cm ³
重量配合比	1	2
可使時間	7 分 20℃ 約100g 容器内	
硬化時間	タックフリー 60分 硬化12時間 20℃ 厚さ1~2 mmに塗り広げた時	
硬化発熱温度	112℃ 約100gスケール	

ご注意

- ウレタン樹脂は水分に敏感ですので、開封後は早めに使い切ってください。
- A液・B液混合後、反応が始まり発熱します。ご使用に際して、火傷に注意してください。
- 取り扱い中は、皮膚に触れないようにして保護眼鏡・保護手袋・前掛け・必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは、送気マスクを装着してください。
- 取り扱い後は手・顔・首筋などをよく洗い、うがいを充分に行ってください。
- 皮膚に付着した時は直ちに石鹼水で完全に洗い流してください。
- 眼に入った場合は15分以上洗眼した後、直ちに眼科医の診察を受けて下さい。
- 蒸気・ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にした後、医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 容器は、中身を完全に使い切ってから廃棄してください。
- 廃棄物の処理方法は、各都道府県、自治体の指示に従ってください。
- 保管に際しては、容器を密閉し、冷暗所(15~40℃)で火気を避けてください。

竹林化学工業株式会社

〒577-0836 東大阪市澁川町三丁目1-43
TEL:06-6721-6165 FAX:06-6720-7308